

TAŚMY ALUMINIOWE ZIMNOWALCOWANE

TECHNOLOGIA WYTWARZANIA:

Taśma aluminiowa zimnowalcowana wytwarzana jest na walcarce kwarto, nienawrotnej, jednoklatkowej. Wsadem do walcowania na zimno jest taśma po procesie ciągłego odlewania lub walcowania na gorąco. Linia Prostowania Naciągiem i Linia Cięcia Wzdłużnego dają możliwość dalszej obróbki taśmy zimno walcowanej.

Produkujemy następujące rodzaje powierzchni taśmy zimnowalcowanej:

- Nieodtłuszczona (po walcowaniu)
- Odtłuszczona
- Stucco (powierzchnia o fakturze „skórki pomarańczy”)

GATUNKI STOPÓW:

Serie EN AW:

1xxx 3xxx 5xxx 8xxx

Stany umocnienia: O/H111, H12/H22/H32, H14/H24/H34, H16/H26/H36, H18/H28/H38, H19

MIĘKKI ¼ TWARDY PÓŁTWARDY ¾ TWARDY TWARDY SUPER TWARDY

STANDARD PRODUKCYJNY:

Grubość [mm]: od 0,20 do 4,0

Szerokość [mm]: 1000 / 1250 / 1500 / 2000 – taśma walcowana standard
 od 10 dla gr. <1,0 mm
 od 20 dla gr. <2,0 mm
 od 30 dla gr. >2,0 mm } taśma walcowana cięta



KONTROLOWANE CECHY JAKOŚCIOWE:

Wymiary geometryczne / Właściwości wytrzymałościowe ($R_{p0,2}$, R_m , A_{50} , HB) / Tłoczność / Anizotropia / Chropowatość / Przewodność elektryczna / Skład chemiczny

PAKOWANIE:

Waga rulonu [kg]: max 12 000
 Średnica zewnętrzna rulonu [mm]: max 2000
 Średnica wewnętrzna rulonu [mm]: 150 / 305 dla gr. <1,6 mm
 406 / 508 w pełnym zakresie

Taśma może być nawijana na tuleję tekturową lub pakowana bez tulei, pokrywana folią ochronną i przekładana papierem.

Pakowanie: standardowe - paleta drewniana, folia ochronna, tektura falista, taśma PET, przekładki tekturowe lub drewniane, pochłaniacze wilgoci niestandardowe - zgodnie z wymaganiami Klienta



Pionowe – eye to sky



Poziome – eye to side

Identyfikacja:

Gatunek stopu / nr rulonu / wymiary (grubość / szerokość / ID / OD)